

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La SERIE BF MIRROR è uno speciale film termodesivo ricoperto con una lamina di poliestere (PET) lucidissimo, privo di PVC, plastificanti o metalli pesanti, che dona un effetto specchiato totale anche dopo l'applicazione, grazie alla sua conformazione rigida.

La linea di taglio è altamente visibile e la lavorabilità del prodotto è semplice; il supporto in poliestere adesivo permette una sfridatura rapida ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

L'integrità della lama del plotter da taglio determina in modo significativo la lavorabilità del film.

### TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Sormonto su altre serie

### FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 45°-60°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 150°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 150°C per 12 secondi
- Attendere 6/7 secondi
- Rimozione liner - semi-caldo

### DIMENSIONI

**H 50 cm** L 25 mt / 12,5mt / 5 mt / 1 mt

**H 75 cm** /

**H 100 cm** /

**H 150 cm** /

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev\_2021/03

HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.r.l. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com

### DATI TECNICI



Film: PET/Poliestere



Spessore: 100μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: lucida

### IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: speculare



Impostazione lama suggerita: 45°-60°



Taglio minimo: 0,5 cm

### APPLICAZIONE



Temperatura: 150°C - 305°F



Tempo: 12''



Rimozione liner: semi-caldo,  
attendere 6/7 secondi



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: organici, sintetici, misti

### RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Temperatura massima 30°C

Lavaggi a secco ✗

Asciugatrice ✗

follow us



## BF MIRROR



- Effetto specchio
- Non piegare l'applicazione



**BF SG**  
ORO A SPECCHIO



**BF SS**  
ARGENTO A SPECCHIO



**BF SR**  
ROSSO A SPECCHIO



**BF S777**  
OLOGRAFICO A SPECCHIO

