

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BF PRINTSU è un film poliuretano bianco sublistop e block-out, stampabile con inchiostri a base solvente, ecosolvente e latex ed è studiato appositamente per trasferimenti su tessuti stampati con inchiostri sublimatici.

L'eccezionale barriera inserita nel film in poliuretano limita la migrazione dei pigmenti mantenendo inalterato il materiale applicato anche dopo numerosi lavaggi. BF PRINTSU è completamente coprente e non lascia trasparire alcun colore sottostante.

Il supporto in poliestere adesivo garantisce perfetta stabilità durante le fasi di stampa. Dopo il taglio e la sfridatura, il prodotto può essere posizionato sul capo prelevandolo con il BF MYLAR, che va poi rimosso a caldo. Si consiglia di lasciare asciugare per 8 ore prima di procedere al taglio.

FASI DI APPLICAZIONE

- Stampa - non speculare
- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Applicazione BF MYLAR - rimuovere bolle d'aria
- Separare la stampa dal supporto
- Accensione pressa - portare a 140°C
- Posizionamento della stampa frontale sul tessuto
- Pressata - 140°C per 10 secondi
- Rimozione BF MYLAR - a caldo

DIMENSIONI

H 50 cm L 25 mt / 12,5mt / 5 mt

H 75 cm L 25 mt (su richiesta)

H 100 cm L 25 mt (su richiesta)

H 150 cm L 25 mt (su richiesta)

Oeko-Tex
Standard 100
Classe I



Conforme
normativa REACH
n°1907/2006/EU

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev_2021/03

DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 120μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: opaca



Inchiostri: solvent, eco-solvent, latex

IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: non speculare



Lama: 45°



Taglio minimo: 2 cm

APPLICAZIONE



Temperatura: 140°C - 285°F



Tempo: 10''



Rimozione liner: a caldo



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: sintetici, tessuti sublimati

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Temperatura massima* 40°C

Lavaggi a secco ✗

Asciugatrice ✗

*Temperature riferite al termoadesivo; per gli inchiostri fare riferimento alla scheda tecnica del produttore.

BF PRINTSU

SERIE DA STAMPA



TIGER

- *Limita la migrazione dei pigmenti di colore dal tessuto alla superficie del film*
- *Blockout*
- *Resistente ai lavaggi*