

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie BF SPORT SUBLI è composta da un film in poliuretano microforato coprente opaco, studiato per dare maggior carattere e stile alle divise sportive. Questo specifico film disponibile solo in colore bianco, è stato creato per il trasferimento termico su tessuti sintetici stampati in sublimazione; in soli 80 micron, l'eccezionale barriera inserita nel film in poliuretano blocca la migrazione dei pigmenti mantenendo inalterato il colore del film applicato, anche dopo numerosi lavaggi. BF SPORT SUBLI è completamente coprente e non lascia trasparire il colore sottostante. La linea di taglio altamente visibile e la lavorabilità del prodotto rendono unico questo film.

## TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Sormonto da altre serie

## FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 130°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 130°C per 8 secondi
- Rimozione liner - a caldo

## DIMENSIONI

**H 50 cm** L 25 mt / 12,5mt / 5 mt / 1 mt

**H 75 cm** L 25 mt (su richiesta)

**H 100 cm** L 25 mt (su richiesta)


**H 150 cm** L 25 mt (su richiesta)

Conforme  
normativa REACH  
n°1907/2006/EU

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev\_2021/03



## DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 80μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: opaca

## IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: speculare



Impostazione lama suggerita: 45°



Taglio minimo: 1 cm

## APPLICAZIONE



Temperatura: 130°C - 265°F



Tempo: 8''



Rimozione liner: a caldo



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: sintetici, tessuti sublimati

## RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Temperatura massima 40°C

Lavaggi a secco ✗

Asciugatrice ✗

## BF SPORT SUBLI



- Effetto microforato
- Sublistop: mantiene intatto il colore dell'applicazione
- Ultra sottile



**BF R700ASU80**

BIANCO SPORT SUBLISTOP (80 $\mu$ )

