

BF PRINTFATTY BF PRINTFATTYUV

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL

SERIE DA STAMPA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BF PRINTFATTY è un film in poliuretano termotrasferibile stampabile con inchiostri a base solvente, ecosolvente e latex, con alto spessore che ha lo scopo di dare tridimensionalità alla grafica.

Questo materiale è consigliato per applicazioni di loghi o grafiche semplici su materiali quali cappellini, felpe, con consistenza. Il supporto in poliestere adesivo garantisce perfetta stabilità durante le fasi di stampa. Dopo il taglio e la sfridatura, il prodotto può essere posizionato sul capo prelevandolo con il BF MYLAR, che va poi rimosso a caldo. Si consiglia di lasciare asciugare per 8 ore prima di procedere al taglio.

BF PRINTFATTYUV è la versione del film PRINTFATTY stampabile con le stampanti UV. Questo permette l'immediata asciugatura degli inchiostri eliminando i tempi d'attesa per le lavorazioni successive.

FASI DI APPLICAZIONE

- Stampa - non speculare
- Taglio del film - lama con gradiente a 60°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Applicazione BF MYLAR - rimuovere bolle d'aria
- Separare la stampa dal supporto
- Accensione pressa - portare a 150°C
- Posizionamento della stampa frontale sul tessuto
- Pressata - 150°C per 20 secondi
- Rimozione BF MYLAR - a caldo

DIMENSIONI

H 50 cm L 10 mt / 5 mt / 2,5 mt

H 75 cm /

H 100 cm /

H 150 cm /

Oeko-Tex
Standard 100
Classe I



Conforme
normativa REACH
n°1907/2006/EU

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev_2021/03

DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 750μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: opaca



Inchiostri:

BF PRINTFATTY: solvent, eco-solvent, latex
BF PRINTFATTYUV: inchiostri UV

IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: non speculare



Lama: 60°



Taglio minimo: 2 cm

APPLICAZIONE



Temperatura: 150°C - 305°F



Tempo: 20''



Rimozione liner: a caldo



Pressione: media/bassa - 2,0 bar - 30 PSI



Tessuti: organici, sintetici, misti,
Nylon e tessuti trattati

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Temperatura massima* 40°C

Lavaggi a secco ✗

Asciugatrice ✗

*Temperature riferite al termoadesivo; per gli inchiostri fare riferimento alla scheda tecnica del produttore.

follow us

HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.r.l. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com



BF PRINTFATTY - BF PRINTFATTYUV

SERIE DA STAMPA



- *Effetto 3-D*
- *Suggerito per tessuti pesanti*
- *Disponibile anche per stampanti UV*