

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FIVE PRINTTOPG (con finitura lucida) – FIVE PRINTTOPM (con finitura opaca), sono film in poliuretano bianco coprente, stampabile con inchiostri a base solvente, ecosolvente e latex, privo di PVC, plastificanti e metalli pesanti. FIVE PRINTTOPG - M è adatto al trasferimento termico IN SOLI 4 SECONDI A 140°C su tessuti in cotone, poliestere ed acrilico.

Sono disponibili due versioni del film FIVE PRINTTOP con supporto in carta o supporto in PET con le seguenti caratteristiche:

- FIVE PRINTTOPM-G/P CON SUPPORTO IN CARTA: non adesivo, facilissimo da trasferire e da sfridare;
- FIVE PRINTTOPM-G CON SUPPORTO IN PET: adesivo, possibilità di riposizionare i piccoli dettagli facilmente e perfetta stabilità durante le fasi di stampa.

Dopo il taglio e la sfridatura, il prodotto può essere posizionato sul capo prelevandolo con il BF MYLAR, che va poi rimosso a caldo. Si consiglia di lasciare asciugare per 8 ore prima di procedere al taglio.

## FASI DI APPLICAZIONE

- Stampa - non speculare
- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Applicazione BF MYLAR - rimuovere bolle d'aria
- Separare la stampa dal supporto
- Accensione pressa - portare a 140°C
- Posizionamento della stampa frontale sul tessuto
- Pressata - 140°C per 4 secondi
- Rimozione BF MYLAR - a caldo

## DIMENSIONI

**H 50 cm** L 25 mt / 12,5mt / 5 mt

**H 75 cm** L 25 mt (su richiesta)

**H 100 cm** L 25 mt (su richiesta)

**H 150 cm** L 25 mt (su richiesta)

Oeko-Tex  
Standard 100  
Classe I



Conforme  
normativa REACH  
n°1907/2006/EU

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev\_2021/03

## DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 60μ (±5%)



Liner: PET adesivo  
disponibile anche in carta (P)



Finitura: FIVE PRINTTOPM opaca  
FIVE PRINTTOPG lucida



Inchiostri: solvent, eco-solvent, latex

## IMPOSTAZIONE PLOTTER



Impostazione taglio: non speculare



Lama: 45°



Taglio minimo: 1 cm

## APPLICAZIONE



Temperatura: 140°C - 285°F



Tempo: 4''



Rimozione liner: a caldo



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: organici, sintetici, misti, nylon,  
tessuti trattati ed elasticizzati

## RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Temperatura massima\* 40°C

Lavaggi a secco ✗

Asciugatrice ✗

\*Temperature riferite al termoadesivo; per gli inchiostri fare riferimento alla scheda tecnica del produttore.

follow us

HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.r.l. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com





## FIVE PRINTTOPM-G

SERIE DA STAMPA

*super*  
**DAD**  
*hero*

- *Applicazione in soli 4 secondi*
- *Maggiore forza adesiva per performare anche sui tessuti trattati*
- *Disponibile con liner in carta*